

Εκοροχ Mortar J- Υλικό εποξικής αρμολόγησης

Μίγμα κατά βάρος		Συσκευασία
300	Βάση (Solution 2)	3 κιλά
100	Σκληρυντής (Solution 1)	1 κιλά
1800	Αλεύρι (Powder)	18 κιλά

ΕΡΓΑΣΙΑ :

1. ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ,ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΣ.

2. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2-3 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΘΥΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΝΟ (ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ)

4. ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ, ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ.

5. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΜΕ ΦΑΡΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΣΤΟΚΑΔΟΡΟ) ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ (ΧΙΑΣΤΙ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΖΟΥΜΕ * ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ.

6. ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ **ΚΥΚΛΙΚΕΣ** ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΠΛΕΝΟΥΜΕ.

7. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 2-3 ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ **ΜΕΧΡΙ 35-40 ΛΕΠΤΑ** ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑ ΠΟΥ ΞΕΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ Η ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΣΠΟΓΓΟΥΣ

8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ «ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ» ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ Η ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ G2 ΤΗΣ ΡΑΤΙΝΑ ΦΑΛΑ.

9. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΑΕΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ! ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ.

10.ΚΑΝΤΕ ΧΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΝΤΙΑ,ΜΑΣΚΕΣ ΚΛΠ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.

11. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ +10 C ΕΩΣ + 30 C
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 2310-473-970

